


## Chemische resistantielijst

Deze lijst heeft betrekking op het gedrag van de kunststoffen en afdichtingsmaterialen, verwerkt in onze drukfittingen, afsluiters en armaturen onder invloed van het medium en de werktemperaturen. De gegevens zijn afgeleid van Duitse publicaties en de geldende DIN normen en dienen beschouwd te worden als een richtlijn voor praktische toepassingen. Zij bieden echter geen onvoorwaardelijke garantie voor bedrijfszekerheid in alle omstandigheden. U dient altijd de mechanische belasting, verontreinigingsgraad en de kwalitatieve samenstelling van het medium in ogen schouw te nemen. Deze kunnen van invloed zijn op het daadwerkelijk gedrag van het materiaal. Op basis van de chemische resistantielijst kan geen aansprakelijkheid of garantie worden geëist. In geval van twijfel verdient het aanbeveling onze producten in een testopstelling op geschiktheid te beproeven. Ontbrekende resistantie-informatie kunnen op verzoek en bij beschikbaarheid worden verstrekt.

### Digitale versie beschikbaar: Kemy 1

FIP heeft een interactieve chemische resistantielijst. Kemy 1 is de digitale chemische resistantielijst waarbij u het medium ingeefst met naam of formule en de chemische resistantie van de verschillende kunststoffen verschijnen overzichtelijk in beeld. U kunt dit programma downloaden op [www.fipnet.it](http://www.fipnet.it).



[www.fipnet.it](http://www.fipnet.it)

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
<b>Uitlaatgassen</b>				20	+	+		+	+	+	+	+	+
- alkalisch				40	+	+		+	+	+	+	+	+
				60	+	+		+	+	-	+	+	+
				80		+		+		+	+	o	+
				100							-		
				120									
- fluorwaterstof houdend*		laag		20	+	+		+	+	+	+	+	+
				40	+	+		+	+	+	+	+	o
				60	+	+		+	+	+	o	+	-
				80		+			+	+	+	+	
				100					+	+	+	+	
				120						+	+	+	
- kooldioxyde houdend		alle		20	+	+		+	+	+	+	+	+
				40	+	+		+	+	+	+	+	+
				60	+	+		+	+	+	+	+	+
				80		+			+	+	+	+	
				100					+	+	+	+	
				120						+	+	+	
- nitraat houdend		laag		20	+	+		+	+	+	+	+	o
				40	+	+		+	+	+	+	+	-
				60	+	+		o	+	+	+	+	
				80					+	+	o	o	
				100						o	o		
				120									
- zoutzuur houdend		alle		20	+	+		+	+	+	+	+	o
				40	+	+		+	+	+	+	+	-
				60	+	+		o	+	+	+	o	
				80					+	+	o	o	
				100						+	+		
				120							+		
- zwaveldioxyde houdend		laag		20	+	+		+	+	+	+	+	o
				40	+	+		+	+	+	+	+	-
				60	+	+		+	+	+	+	+	
				80					+	+	+	+	
				100						+	+	+	
				120							+	+	
- zwavelzuur houdend		alle		20	+	+		+	+	+	+	+	o
				40	+	+		+	+	+	+	+	-
				60	+	+		o	+	+	+	+	
				80					+	+	o	+	
				100						+	+	+	
				120							+	+	
- zwaveltrioxyde houdend*		laag		20	+	+		+	+	+	+	+	o
				40	+	+		+	+	+	+	+	-
				60	+	+		o	+	+	+	+	
				80					+	+	o	+	
				100						+	+	+	
				120							+	+	

\*Breukspanning verlagen

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Acetaldehyde	<chem>CH3-CHO</chem> ( <chem>C2H4O</chem> )	21	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	O	-	+	O	-
			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	O	-	-	+	+	-	+	+	-
Aceton	<chem>CH3-CO-CH3</chem>	56	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	-	+	+	-
			tot 10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	O	+	+	O	+	O	-
Acetonitril	<chem>CH3CN</chem>			20 40 60 80 100 120	-	-	-			-			
Acetofenon	<chem>CH3-CO-C6H5</chem>			20 40 60 80 100 120	-	-	-			-			
Acrylnitril	<chem>CH2=CH-CN</chem>	77	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	O	-	+	O
Acryluureethylester	<chem>CH2=CH-COOCH2CH3</chem>	100	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-		-	-	O	-	-

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Acryluurmethylester	$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$		technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-		+				
Adipinezuur	$\text{HOOC-(CH}_2)_4\text{-COOH}$	Vg.* 153	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Allylalcohol	$\text{H}_2\text{C=CH-CH}_2\text{-OH}$	97	96%	20 40 60 80 100 120	-	o	-	+	+	o	o	o	+
Aluminiumchloride	$\text{AlCl}_3$		10% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		115	verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aluminiumfluoride	$\text{AlF}_3\text{Al(OH)}_3$		verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Aluminiumsultaat	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$		10% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+

\*Vg.=Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Mierenzuur*	HCOOH	101	tot 50% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	+	+	+	+	-
			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	-	-	+	+	+	+	+	-
Ammoniak*	NH <sub>3</sub>	-33	gasvorm, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	O	+
Ammoniumacetaat	CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub>		oplossing, alle	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	+	O
Ammoniumcarbonaat	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>		50% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ammoniumchloride	NH <sub>4</sub> Cl		10% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ammoniumwaterstof-fluoride	NH <sub>4</sub> HF <sub>2</sub>	115	oplossing, koud verzedigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	+	+

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Ammoniumhydroxide	$\text{NH}_4\text{OH}$	112	oplossing, koud verzadigd	20	+	-	-	+	+	-	+	-	+
				40	+	+	+	+	+	+	+	+	o
				60	o	+	+	+	+	+	+	+	o
				80		+	+	o	o	+	+	+	+
				100					+	+	+	+	o
				120					+	+	+	+	o
Ammoniumnitraat	$\text{NH}_4\text{NO}_3$	112	40% oplossing oplossing	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				40	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				60	o	+	+	o	o	+	+	+	o
				80		+	+		+	+	+	+	+
				100					+	+	+	+	o
				120					+	+	+	+	o
Ammoniumfosfaat	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	112	oplossing, alle	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				40	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				60	+	+	o	+	+	+	+	+	o
				80		+			+	+	+	+	
				100					+	+	+	+	
				120					+	+	+	+	
Ammoniummetfosfaat	$\text{NH}_4\text{PO}_3$	112	verzadigde oplossing	20		+							
				40		+							
				60		+							
				80		+							
				100									
				120									
Ammoniumsultaat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	112	10%, oplossing	20	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				40	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				60	o	+	+	+	+	+	+	+	o
				80		+			+	+	+	+	
				100					+	+	+	+	
				120					+	+	+	+	
Ammoniumpersultaat*	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	112	verzadigde oplossing	20						+			
				40						+			
				60						+			
				80						+			
				100						+			
				120						+			

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Ammoniumfosfaat	(NH <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Ammoniumsulfide	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	+	+	+	+	+	O	+
Ammoniumthiocyanide	NH <sub>4</sub> SCN		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Amylacetaat	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -OOCCH <sub>3</sub>	141	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	O	+	O	-	-
Amylalcohol*	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	137	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	O	+
Aniline		182	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	O	O	+	O	O	-
Anilinechloorhydraat			oplossing, verzadigd	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	O	O
Antimoontrichloride*	SbCl <sub>3</sub>		90%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Arseenzuur	H <sub>3</sub> AsO <sub>4</sub>		80%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ethylacetaat*	CH <sub>3</sub> COOCH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	77	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	o	o	-	-
Ethylalcohol*	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	78	technisch puur, 96%	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	o	o	o	o
Ethylalcohol*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	o	o	o
Ethylether	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	35	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	+	+	-	-	-
Ethylbenzeen		136	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	+	-	o	-	-
Ethylchloride	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> Cl	12	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	+	-	o	-
Ethyleenchloride	ClCH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> Cl	83	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	+	o	+	o

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Ethyleendiamine	H <sub>2</sub> N-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -NH <sub>2</sub>	117	technisch puur	20 40 60 80 100 120	○	-	-	+	+	○	+	○	○
Ethyleenglycol Glycol	HO-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	198	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ethyleenoxide		10	vloeistof vorm, technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	○	+	○	-	-
Bariumhydroxide	Ba(OH) <sub>2</sub>	102	oplossing, verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Bariumzout			oplossing, alle	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Benzaldehyde		180	oplossing, verzadigd	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	○	+	+	○
Benzalchloride	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHCl <sub>2</sub>		technisch puur	20 40 60 80 100 120					+	○	-		
Benzine*	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> tot C <sub>12</sub> H <sub>26</sub>	80 - 130	Lood- en Aromatenvrij	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	○	+	-	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Benzoezuur		Vg.** 122	oplossing, alle	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	+	-
Benzoe		80	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o o	o	-	-	+	o
Benzoesulfonzuur	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> SO <sub>3</sub> H		technisch puur	20 40 60 80 100 120					+	+	+	+	+
Benzylalcohol*		206	technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	-	-	+	+	+	-	+	-
Bernsteenzuur	HOOC-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH	Vg.** 185	oplossing, alle	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bier			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lodacetaat	Pb(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>		oplossing, verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Loodzout	PbCl <sub>2</sub> , Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> , PbSO <sub>4</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+							

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Loodtetraethyl	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub> Pb		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	O	+	+
Borax	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Boriumzuur	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>		oplossing, alle	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brandewijn*			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	+	+	+	O	+
Broombenzeen				20 40 60 80 100 120	-	-	-						
Broomdamp	Br <sub>2</sub>		hoog	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Broom vloeistof	Br <sub>2</sub>	59	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	O	-	+	-
Broom water			oplossing, verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	O	-	-	-	+	-	-	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Broomwaterstofzuur	HBr	124	50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Butadien***	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	-4	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	-	O	-
Butaan	$\text{C}_4\text{H}_{10}$	0	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Butaandiol*	$\text{HO}-(\text{CH}_2)_4-\text{OH}$	230	10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Butanol*	$\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	117	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	O	+
Boterzuur*		163	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	O	O	-
Butylacetaat	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	126	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	O	+	O	-	-
Butyleen vloeistof	$\text{C}_4\text{H}_8$		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+		-	-	+	O	+	+

\*Breukspanning verlagend

\*\*\*uitzetting/verweking

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Butyleenglycol*	HO-CH <sub>2</sub> -CH=CH-CH <sub>2</sub> -OH	235	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
					O	+	-	+	+	+	+	+	O
Butylfenol, p-tertiaär		237	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	O	O	-	O	+	+	-	O	-
Butylphthalat				20 40 60 80 100 120	-	-	-	-					
Calciumtotulfit	Ca(HSO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		oplossing, koud verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+			+	+	+	-
					O	+	+	O					
Calciumacetaat	(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> Ca		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
						+							
Calciumchloride	CaCl <sub>2</sub>	125	verzadigd, oplossing (alle)	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					O	+	+	+	+	+	+	+	O
Calciumhydroxide	Ca(OH) <sub>2</sub>	100	verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	O	+	+	O
					+	+	+	+	+	-	+	+	O
Calciumhypochloriet* (Chloorkalk)	Ca(OCl) <sub>2</sub>		oplossing, koud verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	O	+	+	+
					+	+	+	+	+	-	+	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Calciumnitraat	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	115	50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calcium	(CH <sub>5</sub> COO) <sub>2</sub> Cd, CdCl <sub>2</sub> , CdSO <sub>4</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Calciumsultaat	CaSO <sub>4</sub>		Oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Calcium-Hydrogensulfide	Ca(HSO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Chloor	Cl <sub>2</sub>		nat, 97%, Gas	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	-	o	+	-
			droog, technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	-	+	+	+	-
			vloeistof technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	+	-	o	-
Chlorszuur*	HClO <sub>3</sub>		kleiner 20%	20 40 60 80 100 120	+	+							

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Chloorwater+	Cl <sub>2</sub> . H <sub>2</sub> O		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120	+								
Chloraalhydraat	CCl <sub>3</sub> -CH(OH) <sub>2</sub>	98	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	+	○	-	○	○	-	
Chloorethanoll	ClCH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> OH	129	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	○	-	+
Chloorbleekloog		132	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	+	+	-	-	-
Chloorbleekmiddel*	CICH <sub>2</sub> COOH	188	50%,oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	○	-	-
			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	○	-	-
Chloorethanol	CH <sub>2</sub> Cl-CH <sub>2</sub> -OH		technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-			-			
Chloroform (Trichloormethaan)	CHCl <sub>3</sub>	62	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	○	+	-	○	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Chloorzuur*	<chem>HClO3</chem>		10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	-	+	+	-	-
			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	o	-	+	+	-	-
Chloorschalconzuur	<chem>CISO3H</chem>	158	technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	-	-	-	-	o	-	-	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	o	o	o	o	o	o	-
Chloorwater*			verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	o	o	o	o	o	o	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	o
Chloorwaterstof***	<chem>HCl</chem>	-85	technisch puur, dampfase	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	o	o	+	+	+	+	+	+	o
Chroomaluin	<chem>KCr(SO4)2</chem>		oplossing, koud verzadigd	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Chroomzuur*	<chem>CrO3+H2O</chem>		tot 50%, oplossing  alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	o	+	-	o	o	+	o	+	-
				20 40 60 80 100 120	o	+	-	o	o	+	o	+	-

\*Breukspanning verlagend

\*\*\*uitzetting/verweking

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Chroomzuur* Zwavelzuur Water	CrO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O		50 g 15 g 35 g	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	+	+	○	+	-
Clofen (Chloordiphenol)		2	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-			-	+	-	-
Crotonaldehyde	CH <sub>3</sub> -CH=CH-CHO	102	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	○	+	+
Cyaanwaterstofzuur (Blauwzuur)	HCN	26	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	○	○
Cyclohexaan***		81	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Cyclohexanol*		161	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	-	+	○
Cyclohexanon		155	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	○	-	-
Densorin W				20 40 60 80 100 120	+	+	○			+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

\*\*\*uitzetting/verweking

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Dextrine	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>		handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dextrose (Glucose)	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Diethylamine		56	technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	-	-	+	+	o	o	-	-
p-Dibroom	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Br <sub>2</sub>		technisch puur	20 40 60 80 100 120					+	+	+	+	+
Dibutylether	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OC <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	142	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	-	+	+	o
Dibutylphthalaat		340	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	o	o	o	o	-
Dibutylsebazaat	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> (COOC <sub>4</sub> H <sub>9</sub> ) <sub>2</sub>	344	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Dichlorethylen	ClCH=CHCl	60	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	o	+	-	o	-

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Dichloorbenzol		180	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	+	-	+	-
Dichloorazijnzuur*	<chem>Cl2CHCOOH</chem>	194	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	o	-
			oplossing	20 40 60 80 100 120	o	o	o	o	o	-	+	o	-
Dichloorazijnzuur-methylester	<chem>Cl2CHCOOCH3</chem>	143	50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	o	-	+	+	+	+	o	-
			technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	o	+	o	-
Diesel*/***			alle	20 40 60 80 100 120	+	+	o	+	o	+	-	+	+
Diglycolzuur	<chem>HOOC-CH2-O-CH2-COOH</chem>	Vg.** 148	30%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Dikaliumfosfaat	<chem>K2HPO4</chem>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Diisobutylketon		124	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	o	-	-

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

\*\*\*uitzetting/verweking

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
N,N-Dimethylaniline	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-			+			
Dimethylformamide		153	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	-	o	+	o
Dimethylamine		7	technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	-	-	+	+	o	o	-	-
Dinatriumfosfaat	Na <sub>2</sub> HPO <sub>3</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Dinonylphthalat			technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	+		o	+	-
Diocetylphthalat*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	+		o	+	-
Dioxan		101	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	o	-	+	-	o
Zoutoplossing			oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	o	+	+	+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Ijzerchloride			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Azijnzuur*	CH <sub>3</sub> COOH	118	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	○ -	-	-	○	○	○	○	○	-
			50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	○	-
			10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	○	+
Azijnhydride*		139	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Vetalcoholsulfonaat*			oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vetzuren,>C6*	R-COOH		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	○	+	+	-	+	○
Fluor	F <sub>2</sub>		technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	-	○	-	

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Fluorwaterstof***	HF		tot 40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	+	+	-	+	-
			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	-	+	+	+	-	+	-
			70%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	-	+	+	+	-	+	-
			40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Formaldehyde*	HCHO												
Formamide	HCONH <sub>2</sub>	210	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	O	+
Fotoemulsie*				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Foto-ontwikkelaar*			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Fotofixeerbad*			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

\*\*\*uitzetting/verweking

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Frigen 12***	CH <sub>3</sub> -CHO (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	-	-	○	○	○	○
Vruchtensap*			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Furfuralalcohol*		171	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	○	-	-
Gelatine			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plantenextract*			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tanine*			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glucose	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	Vg.** 148	alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glycerine		290	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	○	○

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

\*\*\*\*Difusie/Permeatie

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Glycerine			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glycololie*	NH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH	Vg. <sup>**</sup> 233	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glycolzuur	HO-CH <sub>2</sub> -COOH	Vg. <sup>**</sup> 80	37%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Urine	H <sub>2</sub> N-CO-NH <sub>2</sub>	Vg. <sup>**</sup> 133	tot 30%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Gist			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stookolie				20 40 60 80 100 120	+	+	-	O	-	+	-	+	+
n-Heptaan*	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	98	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	O	O	+	-	+	+
n-Hexaan*	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	69	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	O	O	+	-	+	+

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Hydrazinhydraat*	H <sub>2</sub> N-NH <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	113	oplossing	20 40 60 80 100 120	+			+	+	-	+	+	-
Hydrochinon	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (OH) <sub>2</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+							
Hydroxylaminsulfaat	(H <sub>2</sub> N.OH) <sub>2</sub> H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Isobutylacetaat	(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CH-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -CO <sub>2</sub> H		technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-			-			
Isooctaan*	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -C-CH <sub>2</sub> -CH-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	99	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+		-	+	+	+	-	+	+
Isoforon*	C <sub>9</sub> H <sub>14</sub> O		technisch puur	20 40 60 80 100 120				○	○	+	-		
Isopropaan*	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH.OH	82	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Isopropylether	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-O-CH-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	68	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	○	+	-	-	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Jodium			6,5% Jodium in Ethanol	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Kaliumacetaat*	CH <sub>3</sub> COOK		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	-					
Kaliumhydroxid (Kalilauge)	KOH	131	50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	-	O
Kalium-Aluminiumsulfaat	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> 12H <sub>2</sub> O	106	50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumbichromaat*	K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	107	verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Kaliumboraat	K <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>		10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumbromide	KBrO <sub>3</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	O	+	+	+	-
Kaliumbromide	KBr		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal									
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR	
Kaliumchloride*	KClO <sub>3</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	O	+	+	+	O
Kaliumchloride	KCl		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumchromide*	K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Kaliumcyanide (Cyankali)	KCN		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Kaliumfluoride	KF		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+
Kaliumwaterstofcarbonaat	KHCO <sub>3</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumwaterstofsulfaat	KHSO <sub>4</sub>			20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O	O
Kaliumjodid	KJ		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Kaliumnitraat	KNO <sub>3</sub>		50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumperchloride*	KClO <sub>4</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Kaliumpermanganaat*	KMnO <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Kaliumpersultaat*	K <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>8</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Kaliumfosfaat	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> KPO <sub>3</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	+	+	+	+	O
Kaliumsultaat	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumsulfide	KS		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumsulfiet	K <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	O	+	+	O

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Fluorwaterstofzuur***	H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>		32%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	-	O
Kiezelsuur	SiO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120		+					-		
Kooldioxide Koolzuur	CO <sub>2</sub>		technisch puur, droog	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			technisch puur, vochtig	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cocosvetalcohol*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+		+	+	-	+	+	+
					O	+	O	O	+		+	+	+
Cocosnootolie*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+		+	+	-	+	+	+
Koningswater*	HNO <sub>3</sub> +HCl		conc. 1:3 tot 1:6	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	O	-	O	-
Kresole			koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	O	O	-	+	+	+	-	+	O

\*Breukspanning verlagend

\*\*\*uitzetting/verweking

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Kopersulfide			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lanolin*			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	o	+	+	+	-	o	o	+	o
Lijnolie*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	o	+	+
Lachgas				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Likeur			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+		+	+	+	+	+	+
Magnesiumzout	MgCl <sub>2</sub> MgCO <sub>3</sub> Mg (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Mg(OH) <sub>2</sub> MgSO <sub>4</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Maiskiemolie*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	o	o	o	o	o	-	+	+
Maleinzuur*		Vg.** 131	koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	o	+	-

\*Breukspanning verlagend

\*\*vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Marmelade			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Melasse			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Melassespecerij				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Methaan (Aardgas)	CH <sub>4</sub>	-161	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Methanol* (Methylalcohol)	CH <sub>3</sub> OH	65	alle	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	O	O	+
Methylacetaat	CH <sub>3</sub> COOCH <sub>3</sub>	56	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	O	O	-	-
Methylamine	CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>	-6	32%, oplossing	20 40 60 80 100 120	O	-	-	+	+	O	+	+	-
Methylbromide	CH <sub>3</sub> Br	4	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	O	-	+	+	O	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Methylchloride	CH <sub>3</sub> Cl	-24	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	-	+	○	-	-
Methyleenchloride	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	40	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	○	○	-	○	-
Methylethylketon	CH <sub>3</sub> COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	80	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	○	-	○	-	-
Melk*				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Melkzuur*	CH <sub>3</sub> CHOHCOOH		10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	○	○	-
Minerale olie, aromatenvrij				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	○	+	+	+	+
Mineraalwater				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mengzuren -Zwavelzuur -Salpeterzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HNO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		48% 49% 3%	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	+	○	-	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Mengzuren -Zwavelzuur -Salpeterzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HNO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		50% 50% 0%	20 40 60 80 100 120	- o o	- -	- -	- -	+	o	-	-	-
Mengzuren -Zwavelzuur -Salpeterzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HNO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		40% oplossing oplossing 87% 3%	20 40 60 80 100 120	o o -	- -	- -	- -	o	-	-	-	-
Mengzuren -Zwavelzuur -Salpeterzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HNO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		50% 31% 19%	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	o	+	-	-
Mengzuren -Zwavelzuur -Salpeterzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HNO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		50% 33% 17%	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	o	+	-	-
Mengzuren -Zwavelzuur -Salpeterzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HNO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		10% 20% 70%	20 40 60 80 100 120	+	+	-	o	-	+	+	+	-
Mengzuur -Salpeterzuur -Fluorwaterstofzuur -Zwavelzuur	HNO <sub>3</sub> 15%ig HF 5%ig H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 18%ig		3 deel 1 deel 2 deel	20 40 60 80 100 120	o o	-	o	-	+	o	+	o	-
Mengzuur -Zwavelzuur -Fosforzuur -Water	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O		30% 60% 10%	20 40 60 80 100 120	+	+	-	o	o	+	+	+	-
Monochloorazijn- ethylester	CICH <sub>2</sub> COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	144	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	o	+	o	-

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal										
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR		
Monochloorazijn-ethylester	<chem>ClCH2COOCH3</chem>	130	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	O	+	O	-
Morfoline		129	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	O	+	-	
Naftaleen		218	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	
Natriumacetaat	<chem>CH3COONa</chem>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Natriumarsenit	<chem>Na3AsO3</chem>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+						O	O		
Natriumbenzoaat			koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
Natriumbicarbonaat	<chem>NaHCO3</chem>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Natriumtotulfaat	<chem>NaHSO4</chem>		10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O	

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Natriumtotulfit	NaHSO <sub>3</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+		+	+	+	+	O	O
Natriumboraat	Na <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120		+							
Natriumbromaat	NaBrO <sub>3</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Natriumbromide	NaBr		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
Natriumcarbonaat (Soda)	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , NaHCO <sub>3</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumchloraat*	NaClO <sub>3</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	O
Natriumchloride	NaCl		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	-	+	O
Natriumchloriet	NaClO <sub>2</sub>		verdunt oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	-

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Natriumchromaat*	Na <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>		verdunt oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					O	+	+	+	+	+	+	+	O
Natriumdisulfiet	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
					O	+	+	+	+	+	+	+	-
Natriumdithioniet	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>4</sub>		tot 10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
					O	+	+	+	+	+	+	+	-
Natriumfluoride	NaF		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
					+	+	+	+	+	+	+	+	-
Natriumhypochloriet*	NaOCl gestabiliseerd met NaOH		12,5% aktief Chloor, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	O	O	+	+	-	
					O	+	-	-	O	+	+	-	
Natriumjodide	NaJ		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
					O	+	+	+	O	+	+	+	-
Natriumnitraat (Salpeter)	NaNO <sub>3</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
					O	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumnitriet	NaNO <sub>2</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
					+	+	+	+	+	+	+	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Natriumoxalaat	Na <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumperboraat	NaBO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120		+	+			○			
Natriumperchloraat	NaClO <sub>4</sub>		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+	+						
Natriumpersultaat*	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>8</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Natriumfosfaat	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , NaPO <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumsilikaat	Na <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumsultaat	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , NaHSO <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumsulfide	Na <sub>2</sub> S		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	○ ○	+	-	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Natriumsulfiet	Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> , NaHSO <sub>3</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumthiosulfaat	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natronloog	NaOH		tot 10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	○	+
			tot 40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	○	○
			tot 50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	+	○	○
Mengmiddel*			tot 5%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	○	+	+	+	+	+	+	+
Nikkelzout	(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> Ni NiCl <sub>2</sub> Ni(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NiSO <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nitrobenzol		209	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	○	-	○	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Nitraat-Gas	Nox			20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	O -
Nitrotolueen		222-238	40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	-	O -	O -
Groentepulp				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wijn				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Olie en vet* plantaardig				20 40 60 80 100 120	+	O	+	+	+	+	-	+	+
Oleum*	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> +SO <sub>3</sub>		10% SO <sub>3</sub>	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oleumdamp*			laag	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	-	O	+	-
Olijfolie*				20 40 60 80 100 120	+	O	+	+	+	+	-	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Öliezuur*	C <sub>17</sub> H <sub>33</sub> COOH	Vg.** 16	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	O	+	+	+	-	+	O	O
Oxalzuur*			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	O	O	+	O
Ozon*	O <sub>3</sub>		tot 2%, in de lucht	20 40 60 80 100 120	+	+	-	O	O	+	+	+	-
			koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	O	O	+	O	O	-
Palmitinzuur*	C <sub>15</sub> H <sub>31</sub> COOH	390	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	O	+	O	-	+	O	+	O
Palmolie*				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	O
Parafine-emulsie			handelsvorm oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	+	O	+	+	-	+	O
Parafine olie				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	-	+	O

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Perchloorethyleen	<chem>Cl2C=CCl2</chem>	121	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	○	+	-	+	○
Perchloorzuur*	<chem>HClO4</chem>		40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
			70%, oplossing	20 40 60 80 100 120	○	-	+	○	-	+	○	○	-
Petroleum-ether*		40-70	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	-	+	○
Petroleum			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	○	+	-	+	+
Fenol*		182	tot 10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
			tot 90%, oplossing	20 40 60 80 100 120	○	+	-	+	○	+	○	○	-
Phenylhydrazine		243	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	○	○	+	○	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Phenylhydrazin-Chloorkoolzuur			oplossing	20 40 60 80 100 120	o	o	-		+	+	+	+	o
Fosgeen*	COCl <sub>2</sub>	8	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o		+	+	+	o
			dampfase technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	o	-	o	+	+	+	+	+
Fosforchloride* -Fosfortrichloride -Fosforpentachloride	PCl <sub>3</sub> PCl <sub>5</sub>	75 162	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	-	+	+	-
Fosforylchloride*	POCl <sub>3</sub>	105	alle	20 40 60 80 100 120		+							
Fosforzuur	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>		tot 30%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	o
			50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	o
			85%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Phthalzuur*		Vg.** 208	verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	-	-	+	+	+	+	-	-
Pikrinzuur*		Vg.** 122	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	O	-
Kaliumcarbonaat	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Oliehoudende perslucht				20 40 60 80 100 120	O		-	+	O	+	-	+	+
Propaan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	-42	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	-	+	+
			dampfase technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Propanol,* n- en iso-	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	97 resp. 82	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	O	+	+	+	+	+	O	O
Propargylalcohol*		114	7%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Propionzuur*	<chem>CH3CH2COOH</chem>	141	50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	-	+	+	+	+	+	-
			40% oplossing oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	+	O	O	+	O	O	-
Propyleenglycol*		188	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	O	O	+	+	+	+	+	+
			25%	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	O	-
Propyleenoxyde			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				35	O	-	-	+	+	+	+	-	-
Pyridine		115	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	O	+	O	O	-
			20 40 60 80 100 120	O	O	O	O	O	-	-	-	-	
Kwikzilver	Hg		puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kwikzilverzout	<chem>HgNO3</chem> <chem>HgCl2</chem> <chem>Hg(CN)2</chem>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
				20 40 60 80 100 120	O	+	+	+	+	+	+	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal									
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR	
Ramasit			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+			+	+	-	+	+	
Rundertalg -emulsie			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
Salicylzuur	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (OH)COOH		verzadigde oplossing	20 40 60 80 100 120		+								
Salpeterzuur*	HNO <sub>3</sub>	6,3%, oplossing		20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	o	+	+	o	-	
			tot 40%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	o	o	+	+	+	-	
		65%, oplossing		20 40 60 80 100 120	o	+	-	-	-	+	+	o	-	
				20 40 60 80 100 120	-	o	+	o	-	+	+	o	-	
*Breukspanning verlagend														
100%														

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Zoutzuur***/****	HCl		5%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
			tot 30%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
			36%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	+	+	+	O	-
Zuurstof	O <sub>2</sub>		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Smeerolie*				20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	O	+	+	O	O
Zwavel*	S	Vg.** 119	technisch puur	20 40 60 80 100 120	O	O	-	+	+	+	-	+	-
Zwavelkoolstof	CS <sub>2</sub>	46	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	O	O	+	-	+	-

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

\*\*\*uitzetting/verweking

\*\*\*\*Difusie/Permeatie

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Zwaveldioxide	<chem>SO2</chem>	-10	technisch puur, droog	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	O	+	+	-
			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	O	+	O	-
			technisch puur, vloeistof	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	O	O	O	-
Zwavelzuur*	<chem>H2SO4</chem>	tot 40%, oplossing		20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O
				20 40 60 80 100 120	+	+	O	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
		tot 80%, oplossing		20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	O	O	O	O	O	-
		90%, oplossing		20 40 60 80 100 120	+	+	-	O	O	O	O	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	-	-	+	-
		96%, oplossing		20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	-	-	+	-

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Zwavelzuur*	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>		97%	20 40 60 80 100 120	+	+	-		○				
			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	-	-	-			
Zwaveltrioxide	SO <sub>3</sub>			20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Zwavelwaterstof	H <sub>2</sub> S		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	○
Zwavelig zuur	H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>		verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	○	○	○	-
Zeewater				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Zoetwater				20 40 60 80 100 120	○	+	+	+	+	+	+	+	○
Zeepoplossing*			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	○	+	+	+	+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Zilverzout	AgNO <sub>3</sub> AgCN AGCl		koud verzedigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Siliconenolie			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	-	O	+	+
Spindelolie				20 40 60 80 100 120	O	O	-	O	O	+	-	O	+
Spinbadzuur*			100 mg CS <sub>2</sub> /l	20 40 60 80 100 120	+	O	-	+	+	+	+	+	-
			200 mg CS <sub>2</sub> /l	20 40 60 80 100 120	O	O	-	+	+	+	+	+	-
			700 mg CS <sub>2</sub> /l	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	O	+	-
Spiritus			ca. 40% Ethylalcohol	20 40 60 80 100 120	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Lijmoplossing			alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Lijmsiroop			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stearinezuur*	C <sub>17</sub> H <sub>35</sub> COOH	Vg. <sup>**</sup> 69	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sulfurylchloride	SO <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	69	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	O	O	+	-
Talg*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Terpentine olie*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	-	-	O	-	+	-	+	+
Tetrachloorethaan*	Cl <sub>2</sub> CH-CHCl <sub>2</sub>	146	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	O	O	+	-	O	-
Tetrachloorkoolstof	CCl <sub>4</sub>	77	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	+	+	+	-
Tetrahydrofuran		66	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	O	-	O	-	-	-

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Tetrahydronaftaleen		207	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	-	+	-	+	-
Thionylchloride	SOCl <sub>2</sub>	79	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toluol		111	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	+	-	o	-
Triethanolamine*	N(CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -OH) <sub>3</sub>	Vg. <sup>**</sup> 21	technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	-	+	+	+	+	-	+	o
Tributylfosfaat	(C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	289	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+	+	+	-	-
Trichloorethaan	Cl <sub>3</sub> -C-CH <sub>3</sub>	74	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	o	o	+	-	+	-
Trichloorethyleen	Cl <sub>2</sub> C=CHCl	87	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	o	+	-	+	-
Trichloorazijn*	Cl <sub>3</sub> C-COOH	196	technisch puur	20 40 60 80 100 120	o	-	-	+	+	o	o	-	-

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Trichloorazijn*	Cl <sub>3</sub> C-COOH		50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	+	O	-	-
1,1,2-Trifluor,* 1,2,2-Trichloorethaan -Freon 113	FCl <sub>2</sub> C-CClF <sub>2</sub>	47	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	O	-			+	-	+	+
Trietylamine*	N(CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	89	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-			O	-	-	-
Trikresylfosfaat*			technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	+	+		-	-	O
Trioctylfosfaat*	(C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>		technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-	O	+		-	-	O
Urine				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vaseline			technisch puur	20 40 60 80 100 120	O	+		+	+	+	+	+	+
Vinylacetaat	CH <sub>2</sub> =CHOOCCH <sub>3</sub>	73	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-		+	+	+	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Vinylchloride	CH <sub>2</sub> =CHCl	-14	technisch puur	20 40 60 80 100 120	-	-	-		+	+	O	+	-
Viscose-Spinnoplossing			40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Groeialcohol*	C <sub>31</sub> H <sub>63</sub> OH		technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	O	-	+	-	+	+
Wasmiddel*				20 40 60 80 100 120	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Water -gedesitileerd -geioniseerd -ontzout	H <sub>2</sub> O	100		20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	+
Water Gechloreerd drinkwater				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	+
Water Afvalwater zonder organische oplosmiddelen				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	+
Water Condenswater				20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	O	+	+

\*Breukspanning verlagend

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Waterstof	H <sub>2</sub>	-253	technisch puur	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Waterstofperoxide*	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>		40% oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	O O	+	+	O
			30%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	+	O	-	-	-
			50%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	O	O	+	O
			90%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	-	+	-	O	O	O	-
Wijn, rood en wit			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wijnazijn*			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	O	-
Wijnzuur	Vg** 170		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	O

\*Breukspanning verlagend

\*\*Vloeigrens

Medium	Chemische Formule	Kookpunt °C	Concentratie	Temperatuur °C	Materiaal								
					PVC-U	PVC-C	ABS	PE	PP	PVDF	EPDM	FPM	NBR
Wijnsteenzuur	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .CO <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O		oplossing	20 40 60 80 100 120	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Xylol		138-144	40% oplossing	20 40 60 80 100 120	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Zinkchloride	ZnCl <sub>2</sub> ZnCO <sub>3</sub> Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ZnSO <sub>4</sub>		alle, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Zinn-II-chloride Zinn-IV-chloride	SnCl <sub>2</sub> SnCl <sub>4</sub>		koud verzadigd, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Citroenzuur		Vg. <sup>**</sup> 153	10%, oplossing	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Suikersiroop			handelsvorm	20 40 60 80 100 120	+	+	+	+	+	+	+	+	+

\*\*Vloeigrens